



## MorgoTop ZF

MorgoTop ZF kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 5 graden en is opgebouwd uit een PET-vlies, voorzien van speciale polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is damp-open en UV gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 310 gram per vierkante meter en een treksterkte van 300 N/50 mm in de lengte en 350 N/50 mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien over uitstekende mechanische eigenschappen. De folie is lasbaar met hete lucht en daardoor eenvoudig naad- en kierloos te verwerken.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

### **Product specificaties:**

#### **Gewicht**

Ca. 310 g/m<sup>2</sup>

#### **Kenmerken**

Daken vanaf 5 graden

Waterkerend W1

Waterkolom 10m

Damp-open

UV-gestabiliseerd

Mechanisch sterk

Lasbaar met hete lucht

CE

#### **Rek bij breuk (12311-1)**

Lengte: 50%

Breedte: 70%

#### **Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)**

Sd: 0,18m

#### **Brandklasse (EN13501-1)**

Brandklasse E

#### **Temperatuurbestendigheid**

-20°C | +90°C

**Buitenexpositie**

Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd)

**Rapporten**

CE Gecertificeerd

**Toepassing**

Flauw hellende daken vanaf 5° dakhelling

**Afmeting**

3,00m x 25m<sup>1</sup>

**Verpakking**

20 rol per pallet

**Treksterkte (EN 12311-1)**

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 350N/50mm

**EAN Code**

8720094450865